

PRODOTTI COMPLEMENTARI



**Fissativo
trasparente ai
silicati**
Applicazione a rullo
o pennello



Utilizzo per
esterno / interno



Silyfix

Fissativo a base di silicato di potassio modificato, ad elevato grado di penetrazione, con ottimi risultati di consolidamento del supporto. Da impiegare nel corretto ciclo minerale prima dell'applicazione di pitture e rivestimenti a base silicato di potassio. Può anche essere utilizzato per diluire le pitture e i rivestimenti ai silicati.



Codice prodotto

112

Campi d'impiego

Applicabile su:

- Intonaci a calce.
- Intonaci civili di malta bastarda o equivalente.
- Non applicabile su gesso e cartongesso

Applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Applicare Silyfix mediante pennellatura in modo da farlo penetrare il più possibile nel supporto.

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:

Peso specifico:

Residuo secco in massa:

pH

Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 2 a velocità 20:

Colori:

Ambiente:

Umidità:

Applicazione:

Tipo di diluente:

Diluzione:

Resa:

Pulizia degli strumenti:

Essiccazione a 23° C e 65%

di umidità relativa:

Tempi di ricopertura:

Copolimero acrilico in emulsione acquosa e silicato di potassio.

1,05 KG/LT ± 0,10 KG/LT

23% ± 1%

~ 11

50 cPs ± 10 cPs

Trasparente incolore dopo l'essiccazione

minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)

Applicare su supporti visibilmente asciutti

Pennello

Acqua

Non diluire, pronto all'uso

~ 10 - 12 m² al Litro ad una mano

Con acqua calda subito dopo l'uso

Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore

Minimo 6/8 ore