



Rivestimento ai silicati
Applicazione a frattazzo



Utilizzo
per esterno



Silycover

Rivestimento murale a spessore a base di silicato di potassio modificato, traspirante, ininfiammabile e resistente alla formazione di muffe. Non applicabile su gesso e cartongesso e su vecchie pitture e rivestimenti di natura sintetica.

Eventuali pitture presenti sull'intonaco devono essere assolutamente rimosse. Previa applicazione di Silycover preparare il supporto con uno strato di fissativo a base di silicato di potassio Silyfix.



Per accedere alla scheda tecnica inquadra con il tuo cellulare il codice QR in basso



Codice prodotto

101

Campi d'impiego

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Intonaci a calce.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Superfici trattate con rivestimento termico "cappotto".

Applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane.

Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo Silyfix (vedi scheda). SILYCOVER deve essere applicato con spatola, in una o più mani, e lavorato a fresco con spatola in plastica o frattone inumidito a seconda della finitura desiderata.

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:

Residuo secco in massa:

pH

Viscosità cinematica alla temperatura di 25° C: con Brookfield RVT, girante n. 7 a velocità 10:

Ambiente:

Umidità:

Applicazione:

Tipo di diluente:

Diluzione:

Resa:

Pulizia degli strumenti:

Essiccazione a 23° C e 65%

di umidità relativa:

Tempi di ricopertura:

legante a base di silicato di potassio e stabilizzanti organici

82,6% ± 1%

~ 10

125.000 cPs ± 25.000 cPs

minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)

Applicare su supporti visibilmente asciutti

Frattazzo, spatola in acciaio inox/plastica

Acqua demineralizzata o silicalfix

Pronto all'uso, al max al 5% in peso con acqua demineralizzata o Silyfix

Resa 1,2 mm: 2 kg per mq ad una mano

Con acqua calda subito dopo l'uso

Al tatto: 2 ore In profondità: 24 ore

Minimo 12 ore