

FINITURE PER INTERNI



**Idropittura supertraspirante
ad alta copertura**
Applicazione a rullo o pennello



Utilizzo
per interno



Idroair easy

Pittura murale supertraspirante, buon punto di bianco, copertura e potere mascherante. Molto facile da applicare ed estremamente versatile; la grande traspirabilità che la caratterizza la rende ideale per bagni, cucine, cantine e tutti quegli ambienti che necessitano di permeabilità al vapore. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free*



Per accedere alla scheda tecnica inquadra con il tuo cellulare il codice QR in basso



Codice prodotto

107

Campi d'impiego

Applicabile su:

- Pareti interne come intonaco civile
- Pareti rasate con stucco
- Cartongesso etc.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane.

Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo Microfix (vedi scheda). IDROAIR EASY deve essere applicato a due passaggi fino a totale copertura del supporto con pennellessa, rullo a pelo corto o a spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9).

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:	A base di leganti in emulsione
Peso specifico:	1,69 + 0,05 Kg/L
Residuo secco in massa:	66,4% ± 1%
pH	~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 10:	27.000 + 3.000 cps (G6v20 A 20°c)
Brillantezza (angolo 20°):	OPACO <10 (85°)
Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	Acqua
Diluzione (in volume):	Con acqua 30-40%
Resa:	7-11 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 20° C e 50% di umidità relativa:	
Tempi di ricopertura:	per ricopertura: 4 ore Minimo 12 ore