

## PRODOTTI COMPLEMENTARI



**Grassello di calce**  
Applicazione a rullo  
o pennello



Utilizzo per  
esterno e interno



# Pittura a calce

Pittura traspirante a base di grassello di calce di lunga stagionatura che conferisce alle superfici trattate, le cromie tipiche delle antiche coloriture a base di calce e terre coloranti. Offre le tradizionali proprietà di traspirabilità, e resistenza alla proliferazione di muffe, batteri ed alghe. Ideale su facciate di interesse storico-artistico o per soluzioni estetiche tradizionali.



## Campi d'impiego

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente esterno e interno.

## Applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di Silyfix. Applicare PITTURA A CALCE con pennellina in due strati seguendo le indicazioni dei tempi di ricopertura. N.B. Qualora si volessero in parete delle sfumature di colore, occorre diluire con acqua in diverso rapporto il prodotto cercando di applicarlo in maniera non uniforme. Diluire maggiormente l'ultima mano di applicazione.

## Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:	grassello di calce
Peso specifico:	1,39 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:	54% ± 1%
pH dopo 30gg	~ 11
Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 10:	4.000 cPs ± 2.000 cPs
Aspetto:	opsaco
Ambiente	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione	Pennello, rullo
Tipo di diluente	acqua
Diluzione	Con acqua al 15-20% in peso
Resa	~ 2 - 2,5 m <sup>2</sup> al chilo a due mani
Pulizia degli strumenti	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa	Al tatto: 40 minuti In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura	Minimo 12 ore