

FINITURE PER ESTERNI



Idropittura al quarzo per esterni

Applicazione a rullo o pennello
e airless



Utilizzo
per esterni




Quarzpro

Idropittura acrilica al quarzo adatta per l'impiego su tutte le superfici esterne, formulata con copolimeri acrilici, cariche minerali e pigmenti selezionati, in grado di conferire al supporto un piacevole aspetto estetico uniforme, opaco e ottima copertura.



Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso



Codice prodotto

115

Campi d'impiego

Applicabile su:

- Pareti interne come intonaco civile
- Pareti rasate con stucco
- Cartongesso, etc.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia, spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane.

Prima della pitturazione assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, consistente e non sfarinante ed applicare uno strato di fissativo murale idrodiluibile Wallfix (vedi scheda tecnica). QUARZPRO va applicato in due passaggi distanti 8/10 ore l'una dell'altra mediante rullo o pennello. Se il prodotto viene spruzzato, incrociare i passaggi utilizzando la pistola.

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:	A base di leganti in emulsione
Peso specifico:	1,69 + 0,05 kg/L
Residuo secco in massa:	68% ± 1%
Resistenza al lavaggio ISO 11998:	Classe 1
Viscosità di confezionamento:	55.000 (±1.000) cps Brookfield
Brillantezza/aspetto del film:	OPACO <10 (85°)
Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	Acqua
Diluzione (in volume):	Con acqua 25-30%
Resa:	~ 3,5-4,5 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto (2 mani)
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 20° C e 50% di umidità relativa:	per ricopertura: 2 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 5 ore (temperatura ambiente 25°C, 65% UR)